




フッ素シリコン剥離フィルム E1

■ 構成



■ 物性データ

| 項目 | 単位 | 代表値 |
|-----|---------|-----|
| 剥離力 | cN/19mm | 80 |

【剥離力測定方法】

テープ : スリーエム ポリイミドテープNo.5413

速度 : 0.3m/min

角度 : 180°

※ 上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。

※ 上記の数値は50μm品で測定しております。



株式会社フジコー

〒763-0092

香川県丸亀市川西町南甲284番地2

TEL : 0877-28-6111